

Sanacork



CÓDIGO ADUANERO: 3214 9000 **COMPONENTES:** Monocomponente

ASPECTO: Pasta

COLORES DISPONIBLES: Blanco

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Balde 12 kg - Pallet: 36 x (Balde 12 kg)

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Morteros de hormigón, al cal y mixtos - Prefabricados - Cartón de yeso - Madera - Superficies metálicas - Plástico -Fibrocemento - Baldosas - Ladrillos - Poliestireno - Piedras naturales - Calcestruzzo armato - Enlucidos y morteros de cal y cal-cemento

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pulverización sin aire a baja presión

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Aplicar en dos manos

Diámetro máximo agregado: 0.8 mm

Exento de solventes

No inflamable

Resistente a los rayos UV

Usar con gafas protectoras

Conservabilidad: 12 meses

Espesor mínimo aconsejado: 3 mm



Material 100% ecológicamente racional



Peso específico: 0.5 - 0.7 g/cm³



Temperatura de uso: +5 / + 45 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20°C Endurecimiento al tacto a 20°C **30 min** UNI-EN 13501 :2002 Reacción al fuego **B s2 d0** λ UNI EN 12667:2002 Conductividad térmica **0.058 W/mK**

Endurecimiento completo a 20°C 12 - 24 h

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físicoquímicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

