

Sanafarbe Acabado Mármol

Revestimiento mineral transpirante de efecto marmolina



Revestimiento-acabado de espesor, espatulable a imitación del mármol, que podrá obtenerse en la forma lúcida o mate, para externos e internos, transpirante e hidrórrrepelente, a base de cal hidratada, polvo de mármol triturado y agentes específicos, inatacable por el moho, no absorbente respecto de las suciedades. Disponible en diversas tintas, con amplias alternativas de tonalidad pueden formularse a petición.

CÓDIGO ADUANERO: 3209 9000

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Pasta

COLORES DISPONIBLES: Solicitar colores disponibles

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Balde 20 kg

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La cal hidratada de larga maduración, utilizada como aglutinante, confiere grandes propiedades transpirantes, antisépticas y antimoho. La alta aptitud al pulido a espátula exalta, con la estética, las capacidades hidrófugas y anti-suciedades. La especial fórmula de SANAFARBE MARMORINO FINITURA, a base de cal hidratada de larga maduración, polvo de mármol triturado, pigmentos naturales y agentes minerales, confiere una excelente transpirabilidad al revestimiento, una marcada aptitud antimoho y antibacteriana.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Revestimiento final decorativo, con efecto marmolina, para la construcción de revestimientos nobles, protectores y decorativos, en las intervenciones de la bioconstrucción, en las nuevas construcciones y reforma de edificios de época y monumentales.

SOPORTES PERMITIDOS

Enlucidos - Pinturas y enlucidos

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca".



MODO DE USO

SANAFARBE "MARMORINO" está listo al uso, en forma de pasta tixotrópica y debe ser aplicado con llana inox, en dos o tres pasadas, en función del grado de cobertura deseado. La última mano deberá ser espatulada cuidadosamente, siempre con espátula o llana inox, en el momento en que el producto empieza a secar. SANAFARBE "MARMORINO" puede ser aplicado en superficies interiores y exteriores. En el caso de revocos cementicios o base cal, así como de pinturas preexistentes base cal, firmes y no pulverulentas, la aplicación puede hacerse directamente. Posibles pinturas de tipo orgánico (lavables, a disolvente, etc.) deberán ser retiradas. En presencia de superficies rugosas y/o no homogéneas es necesario una homogeneización preliminar mediante la aplicación de SANAFARBE MARMORINO FONDO.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Aplicar en dos manos
- Conservabilidad: 12 meses
- Peso específico: 1.48 kg/dm³
- Temperatura de uso: +8 / +30 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a 20°C
Endurecimiento al tacto a 20°C **4 h**

a 20°C
Endurecimiento completo a 20°C **12 - 24 h**

CONSUMOS

Aproximadamente 0,6 kg de SANAFARBE MARMORINO FINITURA cor cada metro cuadrado de superficie a revestir.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Proteger de la humedad.



CONTENIDOS ADICIONALES



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Evitar la exposición prolongada directa al viento y la irradiación solar, de las superficies frescas. La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos.

Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

