

Suelo Max

Conglomerado listo al uso para la construcción de soleras y subyacentes



Conglomerado premezclado, compuesto, fibroreforzado, para la construcción, con la única adición del agua a la mezcla, de soleras de pavimentación de espesor comprendido entre 40 y 60 mm, puestas en obra con la consistencia tipo "tierra húmeda".

CÓDIGO ADUANERO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Polvo

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICACIONES OBTENIDAS Y NORMATIVAS



CAMPOS DE APLICACIÓN

Realización de soleras cementicias de la consistencia tipo "tierra húmeda".

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies de aplicación deben estar limpias, sin suciedad, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca".

MODO DE USO

Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la mezcla; añadir gradualmente FLOOR MAX y el agua necesaria todavía, alargando el mezclado hasta obtener una mezcla homogénea, de la consistencia tipo "tierra húmeda". Pasar con maestra el producto sobre las cotas de referencia y pasar con llana (a mano o mecánicamente) hasta la obtención de una superficie lisa y plana, preparando previamente las juntas cuando necesarias. El agua de la mezcla indicativamente necesaria, para una consistencia de tierra húmeda, es de aproximadamente el 10-12% en peso (2,5-3 litros por saco de 25 kilogramos).



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Llana - Espátula - Regla - Bomba

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- ✗ Conservabilidad: 12 meses
- ✗ Espesor mínimo aconsejado: 5 cm
- ✗ Pot life: 60 min
- ✗ Diámetro máximo agregado: 5 mm
- ✗ Mezclar con agua: 10 - 12 %
- ✗ Temperatura de uso: +6 / +30 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNI EN 1015-12

Ligadura de adherencia **1.56 N/mm²**

UNI EN 13892-3

Resistencia al desgaste **13 cm³/50cm²**

UNI EN 1015-6

Densidad **2035 kg/m³**

pH **11.5**

UNI EN 1015-11

Resistencia a la compresión **27 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Resistencia a la flexión **6.3 N/mm²**

CONSUMOS

Aproximadamente 19 kg/m² de FLOOR MAX por cada centímetro de espesor a realizar (aproximadamente 1900 kg por cada metro cúbico).

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.

CONTENIDOS ADICIONALES



Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **14-11-2024**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
<https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta>

Total de páginas de este documento: **3**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

