Syntech Primer Metal

CÓDIGO ADUANERO:
COMPONENTES: Bicomponente
ASPECTO: Líquido + Líquido
COLORES DISPONIBLES: Gris
EMPAQUES Y DIMENSIONES: Lata 25 kg [A] - Lata 5 kg [B] - Kit: 1 Lata 25 kg [A] + 1 Lata 5 kg [B]

SOPORTES PERMITIDOS

Superficies metálicas - acero

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pulverización sin aire a baja presión - Rociador

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Conservabilidad: 12 meses
- Espesor mínimo aconsejado: 80 µm
- Pot life: 6 - 8 h
- Usar con guantes protectores
- Espesor máximo aconsejado: 240 µm
- Peso específico: 1.5 ± 0.05 kg/l
- Temperatura de uso: +5 / +30 °C

Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **10-11-2023**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta
Total de páginas de este documento: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adherencia al acero. **Livello 0**

Endurecimiento al tacto a 20°C **2 h**

Intervalo de sobreaplicación a 20°C **3 h**

Viscosidad **45.000 ± 1.000 mPas**

Temperatura de ejercicio **-20 / +70 °C**

EN ISO 2813
Brillantez **15 ± 5 Gloss**

Endurecimiento completo a 20°C **12 día**

EN ISO 9227
Niebla salina **300 h**

in peso
Residuo seco **87 ± 2 %**

< 500 g/l

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.
Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.
Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.