

Syntech PU Foam 30



CÓDIGO ADUANERO: 3909 5090

COMPONENTES: Bicomponente

ASPECTO: Líquido + Líquido

COLORES DISPONIBLES: Neutral tendiendo a amarillo

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Barril 250 kg [A] - Barril 215 kg [B] - Kit: 1 Barril 250 kg [A] + 1 Barril 215 kg [B]

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Prefabricados - Madera - Superficies metálicas - Fibrocemento - Vidrio - acero

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Bomba bicomponente para vaporizaciones en caliente

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Diluyente para resinas

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad: 12 meses

 Temperatura de uso: +10/+30 °C

 Usar con guantes protectores

 Peso específico: 1.12 g/cm³

 Usar con gafas protectoras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistente a los agentes químicos

EN 14315-1:2013

30 kg/m³

EN 13501-1:2009

Resistencia al fuego **CLASS E**

EN 14315-1:2013

Tiempo de gelatinización **12 s**

EN 826

Resistencia a la compresión **CS(10/Y) da 150 kPa**

EN 1609:2013

Absorbimiento capilar **0.18 kg/m²**

EN 14315-1:2013

Endurecimiento al tacto a 20°C **14 s**

Rendimiento de un kit de dos componentes **13-15 m³**

EN 12086:2013

Permeabilidad al vapor de agua **30 μ**

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C

GALERÍA FOTOGRÁFICA



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

