



Familja
Admix

Tipologjia
Aditive (shtesa) ne forme te lengshme per beton, llaçra, fino, mbushje dhe spritz-beton

Linjat e produkteve
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të ri

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

ADX.0060

FLUID SRA

Agjent kontrasti për tkurrje higrometrike, për llaçet

Kodi doganor

3824 4000

Amballazhimi

- Shishe 1 kg
- Bidon 5 kg
- Bidon 25 kg

Aplikimi

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

Përshkrimi i produktit

Agjent i lëngshëm, i koncentruar, i formuluar për të kontrastuar fenomenet e tkurrjes në fazën plastike në llaç çimentoje. Zvogëlon tkurrjen dimensionale deri në 50% krahasuar me të njëjtën përzierje jo aditive, veçanërisht kur kushtet për pjekje në një mjedis të lagësht nuk janë të mundshme. E shkëlqyeshme në kombinim me fibra jo-tkurrës ose fibra strukturore për realizimin e punimeve me shfaqje të larta strukturore. Mund të përdoret në disa llaçe strukturore thixotropike dhe kallabile të familjeve REPAR dhe GROUT sipas sasive të treguara në fletët përkatëse të të dhënave teknike.


Konsumi

Shtoni 4 deri në 6 kg FLUID SRA për çdo metër kub të brumit që do të bëhen (0,05-0,07 kg për çdo qese 25 kg të llaçeve çimentoje të familjeve REPAR dhe GROUT).


Fushat e përdorimit

Ndërtimi i llaçeve me stabilitet të lartë volumetrik. Reduktimi i fenomeneve të plasaritjeve të shkaktuara nga tkurrja e fazës plastike të llaçeve të çimentos. Zvogëlim i tkurrjes së lirë të ajrit në disa lloje llaçi strukturor të familjeve REPAR dhe GROUT (veçanërisht i dobishëm kur kushtet e tharjes së lagësht të llaçit strukturor nuk janë të mundshme).

Vetitë kryesore


 Jetëgjatësia:
6 muaj

 Pa tretës

 Pesha specifike:
 $0.97 \pm 0.03 \text{ kg/dm}^3$

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziara

Mënyra e përdorimit

FLUID SRA duhet të hidhet në llaç, pasi të shtohet uji i përzierjes në betonierë. Pas shtimit, përzierja në mënyrë të përshtatshme përpara përdorimit. Dozimi i përdorimit normal është afërsisht 1% në krahasim me peshën e lidhësit.

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +25°C.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 01/04/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Në kushte normale, shtimi i agjentit anti-tkurrës mund të çojë në një ulje të rezistencës mekanike të përzjerjes deri në maksimum 10%. Përdorimi i agjentit duhet të miratohet nga një projektues dhe përzjerja duhet të korrigojë sipas rezistencave të mbetura që janë të nevojshme.

FLUID SRA prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **01/04/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer