



ADX.0060

## FLUID SRA

Agent de combatere a retragerii  
higrometrice, pentru mortaruri

### Cod vamal

3824 4000

### Ambalaje

- Sticlă 1 kg
- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg

### Aplicare

- Adăugare la alți componenți

Familie  
Admix

Tip de produs  
Aditivi lichizi pentru beton, mortare, lapte de ciment și  
spritiz-beton

Linii de produse  
• Infratech  
• Floor

Categorii funcționale  
• Îmbunătățirea prestațiilor mecanice și/sau reologice a  
mortarelor, tencuielilor și betoanelor noi

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Lichid


## Descrierea generală a produsului


Agent lichid, concentrat, formulat pentru combaterea fenomenelor de retragere în faza plastică la mortarele pe bază de ciment. Reduce retragerea dimensională și cu 50% față de același amestec fără aditivi, în special atunci când nu există posibilitatea maturării într-un mediu umed. Produsul este extrem de bun în combinație cu fibre anti-retragere sau cu fibre structurale pentru realizarea unor lucrări cu prestații structurale ridicate. Poate fi folosită în anumite mortaruri tixotropice și lichide din categoria REPAR și GROUT conform cantităților indicate în respectivele fișe tehnice.


## Domenii de utilizare

Realizarea de mortare cu stabilitate volumetrică ridicată. Reducerea fenomenelor de crăpare cauzate de retragere în faza plastică a mortarelor pe bază de ciment. Reducerea retragerii libere afară a anumitor mortare structurale din categoria REPAR și GROUT (deosebit de utilă atunci când nu există posibilitatea unor condiții de maturare umedă a mortarelor structurale).

## Caracteristici fundamentale

 Conservare:  
6 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:  
0.97±0.03 kg/dm<sup>3</sup>

 Utilizați produsul cu mănuși de  
protecție

 Utilizați produsul cu ochelari de  
protecție

 Culori disponibile  
Transparent

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Mortare cimentoase din var și mixte

## Aplicare

FLUID SRA trebuie adăugat la mortar, după adăugarea apei la amestecul din betonieră. După adăugare, amestecați bine înainte de turnarea în lucrare. Dozajul folosit în mod normal este de aproximativ 1% în raport cu greutatea liantului.

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +25°C.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **01/04/2021**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
www.azichem.ro/disclaimer



## Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În condiții normale, adăugarea unui agent de protecție contra evaporării apei poate determina o reducere a rezistențelor mecanice ale amestecului, de maxim 10%. Prin urmare, utilizarea produsului trebuie să fie aprobată de un proiectant, iar amestecul trebuie adaptat în funcție de rezistențele reziduale necesare.

*FLUID SRA este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **01/04/2021**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)