



GRT.0070

## GROUT 6

Coulage, rhéoplastique, structurel, à retrait contrôlé

### Code des Douanes

3824 5090

### Emballages

- Sac 25 kg
- Palette: 50 x (Sac 25 kg)

### Application

- Cou lure

Famille  
Grout

Lignes produits  
• Building  
• Infratech

Composants  
Monocomposant

Typologie  
Mortiers en béton coulables structurels

Catégories fonctionnelles  
• Réparation renforcée d'ouvrages en béton avec des mortiers coulables  
• Interventions d'entretien diverses et municipales  
• Interventions structurelles d'entretien de digues, bassins, conduites et canaux hydriques  
• Interventions structurelles d'entretien de ponts et viaducs  
• Interventions structurelles d'entretien de tunnels  
• Ancrages structurels de précision

Aspect  
Poudre

## Certifications et réglementation



### EN 1504-6

Produits et systèmes pour la protection et réparation des structures en béton - Ancrage de l'armature en acier



### EN 1504-3

Produits et systèmes pour la protection et réparation des structures en béton - Réparation structurelle et non structurelle (R4)

## Description du produit

Coulage cimenté rhéoplastique à retrait contrôlé, consistance superfluide, à base de ciment à haute résistance, agents antirétrait, additifs anti-allergiques, agrégats siliceux sélectionnés.

## Champs d'application

Restaurations structurelles, ajustements dimensionnels, ancrages de haute dimension, œuvres de dessin et d'armatures, etc., en utilisant des jets pompés ou coulés. Réalisation des joints de la route structurels.

## Caractéristiques fondamentales



Conservabilité:  
12 mois



Diamètre maximum agrégat:  
6 mm



Epaisseur maximum conseillée:  
30 cm



Epaisseur minimum conseillée:  
1(\*) - 4 cm



Mélanger avec de l'eau:  
10-12 %



Pot-life:  
60 min



Température d'utilisation:  
+5 / +35 °C



Couleurs disponibles  
Gris

## Spécifications techniques

Absorption capillaire (UNI EN 13057):  $0.49 \text{ kg} \cdot \text{h}^{0.5} / \text{m}^2$

Adhérence au béton (test de coupe):  $> 5 \text{ MPa}$

Contenu de chlorure (UNI EN 1015-17):  $< 0.01 \%$

Détermination de la compatibilité thermique (UNI EN 13687-1):  $\geq 2 \text{ mPa}$

Lien d'adhérence (UNI EN 1542):  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

Masse volumique (UNI EN 1015-6):  $2190 \text{ kg/m}^3$

Module élastique statique (EN 13412):  $30000 \text{ N/mm}^2$

Réaction au feu (EN 13501-1): A1 \_

Résistance au glissement (UNI EN 13036-4): 50 mm

Résistance à compression (UNI EN 1015-11):  $> 70 \text{ N/mm}^2$



www.azichem.com

Mise à jour du: **10/06/2021**  
Conditions de vente et mentions légales consultables sur  
www.azichem.fr/disclaimer

Résistance à la carbonatation (UNI EN 13295): 0.5 mm

Résistance à la flexion (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à l'extraction des barres en acier à adhérence améliorée: > 30 MPa

## Nettoyage instruments

- Eau

## Supports autorisés

- Béton
- Préfabriqués
- Maçonneries mixtes
- Fers d'armature oxydés

## Mode d'emploi

Mettre dans la bétonnière 2/3 (environ 2,5 litres par sac) de l'eau totale du mélange, puis ajouter progressivement le produit et l'eau restante, en remuant jusqu'à ce que le mélange de la consistance souhaitée soit homogène et sans grumeaux.

Pour les grandes sections d'ancrage, il est nécessaire d'ajouter GHIAIETTO 6.10 (voir la fiche de données pour plus d'informations).

## Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée".

## Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Mise à jour du: **10/06/2021**  
Conditions de vente et mentions  
légales consultables sur  
[www.azichem.fr/disclaimer](http://www.azichem.fr/disclaimer)

## Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Compte tenu des propriétés auto-nivellantes du produit et de sa capacité d'auto-compactage, il est conseillé d'accorder l'attention voulue à la phase de vibration. Un excès de zèle lors de l'opération de vibration peut aggraver l'esthétique de l'artefact résultant.

Ne pas utiliser en absence de confinement latéral efficace.

Traiter la protection et la maturation humide des surfaces exposées.

Adopter des procédures de jet en mesure de garantir l'absence de vides et de discontinuités; couler le mortier sur une seule partie du périmètre du jet pour éviter les poches d'air.

*GROUT 6 produit/distribué par*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Mise à jour du: **10/06/2021**  
Conditions de vente et mentions  
légales consultables sur  
[www.azichem.fr/disclaimer](http://www.azichem.fr/disclaimer)