



OSM.0087

OSMOCEM QUICK

Compuesto cementicio para la detención inmediata de las filtraciones

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Balde 5 kg
- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)
- Pallet: 150 x (Balde 5 kg)

Aplicación

- Aplicación manual
- Espátula

Familia
Osmocem

Tipo
Osmóticos cementosos de rápido endurecimiento

Líneas de productos

- Aqua
- Building
- Infratech

Categorías funcionales

- Impermeabilizaciones osmóticas
- Parada inmediata de las infiltraciones de agua en presión en los edificios
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo











Descripción del del producto

Compuesto de hormigón para la parada instantánea de las infiltraciones de agua en locales soterrados o estructuras fuera de tierra, incluso en presencia de presión en empuje negativo. A base de aglomerantes hidráulicos de rapidísimo endurecimiento, agregados de cuarzo finísimos, compensadores de retiro, hidrofobizadores micronizados y aditivos específicos para la regulación de la reología. No contiene cloruros. Empastado con agua de origen a una pasta de consistencia plástica tixotrópica, fácilmente aplicable incluso en vertical, que endurece en 30" - 60", adhiriendo perfectamente en el soporte rugoso.

Campos de uso

Parada inmediata de las infiltraciones de agua en las estructuras de construcción como tinas, depósitos, cantinas, pozos de ascensor, canalizaciones, mampostería bajo altura, etc. Ejemplos de empleo son sellados impermeables de grietas y agujeros, reparación impermeable de defectos de continuidad de chorro rígido, sistemas de impermeabilización realizados en combinación con masilla impermeable hidroexpansiva FLEXSEAL 300 y maltas impermeables de la línea OSMOCEM.

Características fundamentales

 Conservabilidad: 6 meses	 Espesor máximo aconsejado: 15 cm
 Espesor mínimo aconsejado: 3 cm	 No inflamable
 Pot life: 60 s	 Producto de fraguado rápido
 Temperatura de uso: +5 / +35 °C	 Usar con gafas protectoras
 Usar con guantes protectores	 Colores disponibles Gris

Especificaciones técnicas

Endurecimiento completo (a 20°C): 180 s

pH: 12.8 _

Resistencia a la compresión a los 01 día (UNI EN 12190): > 11 MPa

Resistencia a la compresión a los 28 días (UNI EN 12190): > 25 MPa

Resistencia a la compresión después de 1 hora (UNI EN 12190): > 5 MPa

Resistencia a la flexión a 01 día (UNI EN 196/1): > 3 MPa

Resistencia a la flexión a los 28 días (UNI EN 196/1): > 4 MPa

Resistencia a la flexión después de 01 hora (UNI EN 196/1): > 2 MPa

Retirada libre en el aire a los 28 días.: < 1 mm/m

Tiempo de fragua (20° C): 120 - 180 s

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de piedra
- Paredes rocosas

Modo de uso

Mezcle con agua, si es posible a temperatura no inferior a 20°C, no más de 250-300 cc por kg de producto. El producto reacciona inmediatamente y es muy rápido, mezcle pues caso por caso las cantidades de producto estrictamente necesarias e inmediatamente aplicables.

Ponga el producto en obra solo a mano e inmediatamente después de la mezcla del producto con agua, usando guantes de protección de goma. Apriete con fuerza el producto empastado en la fisura o en el agujero y sostenga esta presión hasta la fragua completa (aproximadamente 120 - 180 segundos).

En caso de pérdidas múltiples comience la aplicación de OSMOCEM QUICK desde las pérdidas de agua más altas. Si es necesario, en el caso de infiltraciones en presión, proceda a la instalación de un drenaje realizado con un tubo de plástico de reducido diámetro, sellando primero las secciones adyacentes al drenaje y luego una vez detenida la infiltración, el drenaje mismo.

Preparación de los soportes

Limpie cuidadosamente las superficies de contacto. En el caso de lesiones, discontinuidades, cavidades, etc., prepare previamente las secciones de aplicación avellanándolas hacia el interior de la mampostería según la forma a "cola de milano" (para favorecer la estanqueidad hidráulica de la intervención). Saque de las sedes predispuestas eventuales residuos de material despegado por medio de hidrolavado en presión y chorros de aire comprimido. Eventuales intervenciones en superficies momentáneamente secas requieren la mojadura del soporte por saturación.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

OSMOCEM QUICK contiene cemento que en contacto con el sudor del cuerpo provoca una reacción alcalina irritante y manifestaciones alérgicas en sujetos predispuestos; por lo tanto use guantes de goma espesa y tome las acostumbradas precauciones para la manipulación de los productos a base de hormigón; en caso de contacto lave con abundante agua. No mezcle el producto en fase de endurecimiento ni lo allane apenas puesto en obra. Para controlar la idoneidad del producto en función de las específicas exigencias, siempre es indispensable efectuar pruebas preliminares.

OSMOCEM QUICK es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer